

Timbercote

Transparante, hoogglanzende bescherming

Beschrijving

Timbercote Transparant is een transparante hoogglanzende houtbescherming voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Timbercote Transparant vertoont een duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber en gemicroniseerde pigmenten.

Toepassing

Timbercote Transparant is bestemd voor buitenverwerking op alle houtsoorten, zowel massief als gefineerd (zie voorbehandeling). Timbercote Transparant is eveneens toe te passen op bestaande goed schoongemaakte/ontvette vernislagen. Timbercote Transparant kan worden toegepast als één pot systeem, maar kan tevens worden afgewerkt met Timbercote Hoogglans of Timbercote Zijdeglans.

Verwerking

Door middel van kwastapplicatie. De minimum verwerkingstemperatuur dient 10°C te zijn. Op onbehandeld hout buiten minimaal 3 lagen Timbercote aanbrengen.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70 %)

Dichtheid	: 0,93 kg/dm ³
Vaste Stofgehalte	: 46% vol
Glans	: hoogglans
Vloeiing	: goed
Hechting	: goed op geschikte ondergronden
Weervastheid	: zeer goed
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast
Reiniging gereedschap	: terpentine
Theoretisch rendement	: bij 25 µm droge laagdikte 18 m ² /ltr.
Praktisch rendement	: is van vele factoren afhankelijk.
Strijken/ rollen	: ca. 85% van het theoretisch rendement.

Laagdikte	: de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van ondergrond/ applicatie.
Droging (25 µm dr.)	: stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij	: na ca. 6 uur
Overschilderbaar	: na ca. 16 uur
Buitenduurzaamheid	: volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar.
Houdbaarheid	: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.
Verpakking	: 500 ml, 1 en 2,5 liter
Kleur	: Grenen, Licht grenen, Licht eiken, Donker eiken, Teak, Mahonie, Palissander, Ebben en Noten

Werkwijze voorbehandeling

Alle te behandelen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen. Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia. Iroko eerst behandelen met Avis Polyurethane Hoogglans.

Systeem I

1e laag Timbercote Transparant
2e laag Timbercote Transparant
3e laag Timbercote Transparant

Systeem II

1e laag Timbercote Transparant
2e laag Timbercote Transparant
3e laag Timbercote Hoogglans

Systeem III

1e laag Timbercote Transparant
2e laag Timbercote Hoogglans
3e laag Timbercote Hoogglans

Systeem Merbau

1e laag Timbercote Transparant
2e laag Timbercote Transparant
3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant
4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant