



CELSOR RAIN GUARD PRIMER

TECHNISCH RAPPORT

Regenvaste primer voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.

Algemeen	
----------	--

Kenmerken	Bij 20° Celsius twee uur na aanbrengen geen regenschade meer en kunnen deuren en ramen dicht zonder verkleven. Goede verwerkingseigenschappen, vloeïng, dekking en kantendekking, uitstekende weervastheid en hechting op geschikte schone ondergronden.
Toepassing/ondergrond	Op hout en voorbehandeld metaal, bestaande schone synthetische verflagen alsmede als overgrondverf en "bijwerken" bij onderhoudsschilderwerk en spoedeisend werk.

Verwerking	
------------	--

Verwerkmethode	Kwast en rol.
Geadviseerde laagdikte	40 micrometer droog per laag.
Rendement (theoretisch)	16 m ² /liter (bij 40 micrometer droge verlaagdikte).
Verdunning/percentage	Strijken: Het product is gebruiksklaar, geen verdunning toevoegen.
Verwerkingsgegevens	Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 0°C en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% te zijn.
Reiniging gereedschap	Met terpentijn of wasbenzine.

Technische gegevens	
---------------------	--

Type	Regenvaste primer op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars voor buiten.
Dichtheid	Ca. 1,45
Vastestofgehalte	Ca. 64 vol.%.
Glans	< 40 GU
Kleur	Wit en kleuren.
Vloeïng	Goed.
Weervastheid	Uitstekend.
Dekking	Goed met goede kantendekking.
Hechting	Uitstekend op geschikte schone ondergronden.
Elasticiteit	Goed.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%: stofdroog na ca. 1 uur, kleefvrij na ca. 2 uur, overschilderbaar: na ca. 4 uur. Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%: stofdroog na ca. 2 uur, kleefvrij na ca. 4 uur, overschilderbaar: na ca. 16 uur.
Houdbaarheid	In goed gesloten verpakking in een koele en goedgeventileerde ruimte tenminste 24 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Vlampunt	42° Celsius (DIN 53213).
Veiligheidsvoorschriften	Zie etiket en productveiligheidsblad.
Verpakking	1 en 2,5 liter.