KENMERKENBLAD



CELSOR Metal Multiprimer Interior **TECHNISCH RAPPORT**

Primer voor staal, verzinkt staal en aluminium op basis van urethan versterkte acrylaatdispersie voor binnen.

	Algemeen
Kenmerken	Matte primer op basis van urethan versterkte acrylaatdispersie. De primer munt uit door de gemakkelijke verwerking, uitstekende hechting, snelle droging en is overschilderbaar met watergedragen alkydharsverven en acrylaatdispersieverven.
Toepassing/ondergrond	CELSOR Metal Multiprimer Interior kan worden toegepast op staal, verzinkt staal, aluminium en hard PVC. De primer is ook toe te passen op bestaande, intacte en geschuurde verflagen. De voorbehandeling voor staal is: mechanisch ontroesten tot norm St3 of stralen met een inert straalmiddel tot de straalnorm SA 2 ½ is bereikt.

	Verwerking
Verwerkingsmethode	Middels kwast, en roller en spuiten.
Geadviseerde laagdikte	Ca. 80 micrometer natte laagdikte = ca. 35 micrometer droge laagdikte.
Rendement (theoretisch)	13 m^2/l (bij 35 micrometer droge laagdikte).
Verdunning	Kwast/rollen; leidingwater 0-5%.

	Technische gegevens
Type	Roestwerende primer op basis van een acrylaatdispersie in combinatie met zinkfosfaat en andere pigmenten.
Dichtheid	Ca. 1,43 gr. per kubieke centimeter.
Vaste stofgehalte	Ca. 45 vol.%.
Glans	Mat.
Kleur	Wit en nagenoeg alle kleuren
Vloeiing	Goed.
Droogtijden	Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50% en een droge Laagdikte van 35 micrometer. Stofdroog na 1 uur Kleefvrij na 3 uur, Overschilderbaar: na ca. 4 uur.
Vlampunt	niet van toepassing
Veiligheidsvoorschriften	Zie etiket en productveiligheidsblad.
Verwerkingscondities	Ondergrond en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 7° Celsius. Relatieve vochtigheid maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur minimaal 3 ° Celsius boven het dauwpunt.
Verpakking	1 liter.

Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn ■ Telefoon: +31 297 – 54 1855 ■ Fax: +31 297 – 54 1851 ■ E-mail: info@veveo.nl ■ www.veveo.nl