

## Productomschrijving

**Magnatex Prestige Spray** is een verspuitbare matte, watergedragen, goed dekkende, schrobvaste muurverf voor binnen op basis van een acrylaatdispersie bindmiddel.

## Gebruik/Toepassing

**Magnatex Prestige Spray** is een uitstekend verspuitbare matte muurverf, waar een hoogwaardige afwerking is gewenst.

**Magnatex Prestige Spray** is geschikt als afwerklaag op o.a. schuur- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipskartonplaat en metselwerk.

Doorgaans in één arbeidsgang (kruislaag) dekkend aan te brengen op een intacte ondergrond d.m.v. airless spuiten.

## Voorbehandeling van de ondergrond/Systeeminformatie

### Nieuw werk

**Magnatex Prestige Spray** wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een reparatiemiddel.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met **Magnaprim Fix**.

Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.

### Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Kaalgekomen plaatsen voorbehandelen met **Magnaprim Fix** of **Magnaprim Isol**.

### Opmerking:

Isoleren van licht met nicotine, roet e.d. vervuilde ondergronden:

Reinigen met water waaraan in de juiste verhouding een reinigingsmiddel is toegevoegd.

Na droging aanbrengen van een onverdunde laag **Magnaprim Isol**.

Isoleren van zwaar met nicotine, roet e.d. vervuilde ondergronden:

Reinigen met water waaraan in de juiste verhouding een reinigingsmiddel is toegevoegd.

Na droging aanbrengen van twee onverdunde lagen **Dialprim** met een interval van 24 uur.

## Verwerking van het product

### Airless

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Type verdunning             | : water                                |
| Volumepercentage verdunning | : gebruiksklaar                        |
| Reinigingsmiddel            | : direct na gebruik met handwarm water |
| Nozzle druk                 | : 150 – 180 bar                        |
| Opening                     | : 0.017 – 0.019                        |
| Spuithoek                   | : 40 - 80°                             |

Alle hierboven vermelde gegevens gelden als basisinstellingen en geven een indicatie. Afhankelijk van het type spuitinstallatie en omstandigheden ter plaatse kan het noodzakelijk zijn de instellingen in het werk bij te stellen.

### Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Stofdroog        | : ca. 1 uur |
| Overschilderbaar | : ca. 6 uur |

### Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

## Technische Eigenschappen

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : wit                                                                                   |
| Volumepercentage vaste stof                 | : 40%                                                                                   |
| Dichtheid                                   | : 1.40 kg/dm <sup>3</sup>                                                               |
| Glans                                       | : mat                                                                                   |
| Vlampunt volgens ISO 1516                   | : > 100°C                                                                               |
| Rendement                                   | : 4-5 m <sup>2</sup> /liter (afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond) |
| Leverbaar in de kleuren                     | : wit en lichte kleuren aan te kleuren via het Trimetal kleurmengsysteem                |
| VOS-EU-grenswaarde                          | : cat. A/a < 30 g/l                                                                     |

## Bijzonderheden

Schrobvastheid > klasse 2 volgens DIN EN 13300

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

## Veiligheid/Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.  
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.  
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)