



1L

5L

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

TECHNISCHE FICHE

OCULTO

PRODUCTBESCHRIJVING

OCULTO is een onzichtbare, milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout behoudt zijn oorspronkelijke onbehandelde uitstraling. OCULTO is enkel geschikt voor binnentoepassingen. Bevat een UV-absorber en heeft anti-slip eigenschappen.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT +/- 16 SEC (DIN 4MM)

VASTE STOFFEN +/- 28 % IN GEWICHT

DENSITEIT +/- 1KG/L

GLANSGRAAD <5 GU /(60°)

VERDUNNING WATER

ANTISLIP : DCOF 0,49 (>0,43 = HIGH SLIP RESISTANCE)

VOORBEHANDELING

Ondergrond : massief hout, meerlaags hout of finier.

Bereid de vloer voor volgens de regels van de kunst.

Schuur het hout met korrel 120 – 150 en verwijder nadien het schuurstof.

GEBRUIKSAANWIJZING

OCULTO zowel als grond- en toplaag gebruiken en aan te brengen in 3 lagen. Voor gebruik het product goed oproeren en niet verdunnen. Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen. De eerste laag nat in nat aanbrengen om overlappingen te vermijden.

Na droging van de eerste laag een 2e laag aanbrengen op dezelfde manier als de 1e laag. Na de 2e laag tussenschuren met korrel 150-180 en de 3e laag aanbrengen.

Optioneel kan een harder (10%) toegevoegd worden in de 3 lagen om de bestendigheid nog te verhogen. Meng de harder langzaam en al roerend met de OCULTO tot een homogeen geheel.



DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

Schuurbaar : na 4 à 6 uur

Belastbaar na 24 uur.

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.



UITSTRIJKVERMOGEN

10 – 12 m²/liter en dit per aangebrachte laag.

NABEHANDELING

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova[®]. UNICARE X-MATT gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova[®] wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren en om oude polish lagen te verwijderen.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 1 jaar in originele en ongeopende verpakking.

Niet vorstbestendig.

Potlife met verharder : +/- 3 uur.

BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden. Indien het hout vooraf gebeitst moet worden, gebruik alleen Ciranova[®] Aquapad + Harder. Andere beitsen kunnen uitbloeden. Let op voor verkleuring of onthechting van de lagen door de inhoudstoffen van speciale houtsoorten.