

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W110

Lakplamuur



Omschrijving

Lakplamuur op basis van alkydhars, voor buiten.

Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden in nieuw en bestaand schilderwerk.

Eigenschappen

- Perfect Schuurbaar
- Zeer gladde afwerking
- Uitstekende hechting
- Zeer geschikt voor grote oppervlakken
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken

W110 - Lakplamuur

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

- Tube: de plamuur voor gebruik goed kneden.
- Blik: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 12 uur bij een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 225 gram (tube)
- 800 gram (blik)

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Maximale laagdikte | : 1 mm |
| • Verwerkingstemperatuur | : 5°C – 30°C |
| • Droogtijd | : 12 – 14 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Dichtheid | : 1,8 kg/L |
| • Korrelgrootte | : 40 µm |
| • Kleur | : wit |
| • VOC waarde | : 244 g/L |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

