

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W370

2K Grote houtreparatiepasta



Omschrijving

Twee componenten houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

Toepassing

Voor het repareren van houtrot, grote gaten in hout en deelvervangingen.

Eigenschappen

- Uitstekende modelleerbaarheid en standvermogen
- Uitstekende hechting
- Perfect schuurbaar

W370 - 2K Grote houtreparatiepasta

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

Gebruik

Breng W340 houtprimer aan op de ondergrond en laat circa 20 minuten intrekken.
Meng beide componenten W370 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de reparatiepasta aan in de natte primer.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en vochtigheid.

Verpakking

600 ml set (2 x 300 ml koker).

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Gebruik voor kleinere reparaties Polyfilla Pro W350 en W360.
- Ondergrond vooraf primeren met Polyfilla Pro W340.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Minimale laagdikte | : 5 mm |
| • Maximale laagdikte | : 5 cm |
| • Verwerkingstijd | : circa 65 minuten bij 20°C |
| • Verwerkingstemperatuur | : 2°C - 30°C |
| • Droogtijd | : 4 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Dichtheid | : 1,1 kg/L (gemengd) |
| • Korrelgrootte | : 85 µm |
| • Kleur | : beige |
| • VOC | : 63 g/L (gemengd) |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

