

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

X

FILLER +
EQUALISERS

X300

Vul- en egaliseermiddel



Egaliseren

Vullen

Omschrijving

Vul- en egaliseermiddel op basis van cement, voor buiten.

Toepassing

Voor het vullen, repareren en egaliseren van minerale ondergronden zoals baksteen, beton en cementgebonden buitenpleisters; evenals niet zuigende ondergronden zoals geglazuurde tegels en reeds geschilderde ondergronden.

Eigenschappen

- 2in1: vul- en egaliseermiddel
- Op basis van cement, daarom uitstekend geschikt voor buiten
- Uitstekende hechting
- Zeer glad af te werken

X300 - Vul- en egaliseermiddel

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (bijv. S200 Isoleercoating).

Gebruik

Toepassing mengverhouding vullen: 3 delen poeder voor 1 deel water. Toepassing mengverhouding egaliseren: 2,5 deel poeder voor 1 deel water. Voeg het poeder toe aan het water. De pasta blijft ongeveer 30 minuten verwerkbaar. Maximale laagdikte als egaliseermiddel tot 1 cm.

Droogtijd

Schuurbaar na minimaal 3 uur. Overschilderbaar na 24 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur en de relatieve vochtigheid.

Verpakking

- 5 kg (zak)
- 10 kg (emmer)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Technische gegevens:

- Mengverhouding : als vulmiddel: 1 kg poeder met 0,35 l water
als egaliseermiddel: 1kg poeder voor 0,4 l water
- Verwerkingstijd : ± 30 minuten bij 20°C
- Droogtijd : 180 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Gebruikstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 11,5
- Korrelgrootte : 200 μm
- Min laagdikte : 0,3 mm Vulmiddel, 0,3 mm Egaliseermiddel
- Max laagdikte : 50 mm Vulmiddel, 10 mm Egaliseermiddel

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

