

Aqua Schoolbordenverf

Beschrijving

Avis Aqua Schoolbordenverf is een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en metaal. Avis Aqua Schoolbordenverf is beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis (vetkrijt). Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Eigenschappen (bij 20°C en 70% RV)

Glansgraad	: mat
Kleur	: zwart, groen, blauw, geel en rood (blauw ,roze, geel en rood alleen in 250 ml)
Dichtheid	: 1,250 g/ltr
Theoretisch rendement	: afhankelijk van de ondergrond en wijze van aanbrengen ca. 11m ² /ltr. bij een droge laagdikte van 40 µm.
Viscositeit	: klaar voor verwerking
V.O.S. gehalte	: 67 gram/liter
Verwerkingstemperatuur	: >10°C
Stofdroog	: na ca. 10 minuten
Overschilderbaar	: na ca. 12 uur
Volledig uitgehard	: na ca. 24 uur
Verpakking	: 250 ml, 500 ml en 1 liter
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 20°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerking	: voor gebruik goed doorroeren. Vervolgens één of twee lagen vol aanbrengen. Ter voorkoming van uitdroging de aangebroken verpakking snel opmaken of anders afdekken met folie.
Gereedschap	: kwast, roller of spuit
Verdunning	: water
Schoonmaken gereedschap	: reinigen met leidingwater.
Laagdikte	: 40 µm droog 90 µm nat
Opbouw	: 2 lagen

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Hout mag maximaal 17% vocht bevatten, tropische houtsoorten maximaal 12%. Metalen ondergronden dienen vrij van roest te zijn. Goed hechtende oude verflagen goed schuren, loszittende verflagen zorgvuldig verwijderen. Ondergrond vervolgens behandelen met geschikte grondlak. Onbehandeld hout, ijzer, non-ferro (kaal) metaal, kunststof etc. gronden met een geschikte primer bijvoorbeeld Avis Aqua Multi-Primer.