

Rubbol Satura plus

00967

Zijdeglanzende aflak voor buiten

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Lage zijdeglangs.
Uitstekende vloeiing.
Zeer goed kras- en slijtvast.
Gemakkelijk verwerkbaar.

Toepassing

Het zijdeglanzende aflakken van hout en metaal, dat volgens de voorschriften is voorbehandeld.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethode

Kwast en rolborstel.



Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch).
Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller (concaaf).

Verwerkingsgegevens



Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden.

Desgewenst kunnen grotere vlakken, zoals deuren worden nagerold met een lakroller.

Reiniging gereedschap

Met terpentijn of Sikkens Verdunning M600.

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.

Theoretisch rendement

16 m²/l (gebaseerd op 70 micrometer natte laagdikte).

Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt (DIN 53213)

Ca. 58°C.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad

Zijdeglangs 20-30 GU/60° (ISO 2813).

Afleveringsviscositeit

Ca. 0,5 Pa.s/23°C.

Dichtheid

Wit: ca. 1,27 kg/dm³.

Vaste-stofgehalte

Afhankelijk van de kleur: 76 gew.% = 64 vol.%.

Vluchtige organische stoffen (VOC)

< 300 g/l.

Droging bij 20°C/ 65% RV

	23°C en 65% RV	5°C en 85% RV
	Rubbol Satura plus	Rubbol Satura plus
Stofdroog	2½ h	7 h
Kleefvrij	3 h	7½ h
Overschilderbaar	18 h	18 h

Vloeiing

Zeer goed. Rubbol Satura plus geeft een fraai, strak gevloeid oppervlak.

Hechting

Uitstekend op alkydharsgrond- en dekkerven. Rubbol Satura plus hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Elasticiteit Erichsen

Na 90 h veroudering bij 23°C: > 5,5 mm (afhankelijk van de kleur).

Mechanische bestandheid

Zeer goed bestand tegen mechanische belasting.

Rubbol Satura plus

00967

*Overschilderbaarheid
Reinigbaarheid*

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.
Rubbol Satura plus is goed reinigbaar met de gebruikelijke
huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 3-4 jaar.
De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de
ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn.
binnen-buitenschilderwerk e.d.

Vergelingsweerstand

Door de samenstelling kan dit product in wit en lichte kleuren bij weinig
daglicht vergelen.

Verdere informatie

*Verpakking
Houdbaarheid
Kleurassortiment*

Bussen van 0,5 l, 1 l en 2,5 l.
In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.
Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept, de Sikkens
Kleurselectiewaaier en de RAL kleurcollectie.

Systemen

Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatste
uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende
beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").

Nieuw of kaal gemaakt houtwerk

Het houtwerk reinigen.
Naar keuze gronden met Rubbol WM 260, Rubbol WM 290, Rubbol Primer
of Rubbol Satura plus.
Schuren en, indien nodig, repareren met Polyfilla Pro W350.
of Polyfilla Pro W370 en waar nodig plamuren met Kodrin Plamuur.
Licht schuren en voorlakken met Rubbol Satura plus.
Licht opschuren en aflakken met Rubbol Satura plus.

Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen

De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 of een gelijkwaardig
reinigingsmiddel en schuren.
Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer.
Schuren en voorlakken met Rubbol Satura plus.
Bij grote vlakken is het voorlakken met Rubbol AZ aan te bevelen.
Licht opschuren en aflakken met Rubbol Satura plus.

Staalwerk

Zie voor voorbehandeling van metalen de technische documentatiebladen
van de Redox primers.

Kunststof

Na voorbehandeling volgens infoblad 1007 is kunststof af te werken met
Rubbol Satura plus.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische
Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax: 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij
staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de
eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven
voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen
iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen
controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de
geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave
verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.