

Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss

Verspuitbare, watergedragen, dekkende zijdeglanzende aflak voor binnen en buiten

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Uitstekend verspuitbaar.
Opvallend weinig overspray.
Groot laagdiktebereik.
Goede vloeïing.
Zeer snel drogend.
Voor binnen en buiten.
Lichtecht en niet vergelend.
Verkrijgbaar in nagenoeg alle kleuren.

Toepassing

Het op de bouwplaats afwerken van nieuwe bouwdelen door middel van spuiten. In het onderhoud ook toepasbaar over gereinigde en geschuurde bestaande verflagen. Bijzonder geschikt voor objecten met veel identieke bouwdelen. Op metalen en kunststof (geen PP of PE) ondergronden eerst een geschikte primer aanbrengen.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur: minimaal 8°C.
Verwerkingstemperatuur: 10-35°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden

Airmix spuitapparaat.
Spuitapparaat: Wagner SF23 Airless Spraypack op wagen, Wagner SF27 Airless Spraypack, Wagner SF31 Airless Spraypack.

Verwerkingsgegevens

Airmix (luchtondersteunde airless spray)
Type verdunning: water.
Hoeveelheid verdunning: niet verdunnen.
Spuitdruk: airlesspomp: 20-40 bar.
Druk luchtcompressor: 2,5 tot 4 bar.
Spuitopening/spuithoek:
- kozijnen: 0,279 mm (0,011 inch) / 20°.
- deuren: 0,279 mm (0,011 inch) / 30°.
Zie voor aanvullende verwerkingsgegevens infoblad 1352.

Reiniging gereedschap

Met water.

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 60-80 micrometer = nat: 150-200 micrometer.

Theoretisch rendement

4-6 m²/l.

Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

> 100°C.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Afvoer verpakkingen

Niet gereinigde verpakkingen van meer dan 10 l vallen onder de transportwetgeving en moeten bij afvoer geëtiketteerd zijn zoals ze door Akzo Nobel Decorative Coatings bv zijn aangeleverd.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Minimale filmvormingstemperatuur

10°C.

Glansgraad

Halfglans, ca. 45 GU 60°(ISO 2813).

Dichtheid

1,10-1,23 kg/dm³ (afhankelijk van de kleur).

Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss

Vaste-stofgehalte
Droging bij 20°C/65% RV

Ca. 48 gew.% = ca. 40 vol.%.
Stofdroog na: ca. 45 min.
Afhankelijk van een hogere (max. 30°C) of lagere temperatuur of relatieve luchtvochtigheid kan de droogtijd worden verkort of verlengd. De droogtijd wordt verlengd als de temperatuur lager is en als er sprake is van een hogere relatieve luchtvochtigheid.
Na veroudering van 90 h bij 20°C: > 8 mm.
In het geadviseerde systeem met een minimale totale droge laagdikte van 120 micrometer ca. 4 jaar.

Elasticiteit Erichsen
Buitenduurzaamheid

Verdere informatie

Verpakking
Houdbaarheid
Kleurassortiment

5 l.
In onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden. Vorstvrij bewaren.
Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept, de RAL kleurcollectie en de Sikkens Kleurselectiewaaier.

Breaam

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/d WB:
Wettelijke norm (g/l):	130 g/l
VOC van Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	50 g/l



Systemen

Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatste uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").

Nieuwbouw

Concept 1

Vanuit timmerfabriek aanleveren met een gesloten grondlaag (totale droge laagdikte 100 micrometer).
Reinigen met Polyfilla Pro S600, specieresten e.d. verwijderen. Schuren, plaatselijk repareren met Componex WR Fast en waar nodig schraal plamuren.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss.

Eén laag Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss geeft een gelijkwaardige droge laagdikte (gem. 70 micrometer) als twee lagen van een verkwastbare watergedragen aflak.

Concept 2

Vanuit timmerfabriek aanleveren met een gesloten grond/voorlakaag (totale droge laagdikte 140 micrometer).
Reinigen met Polyfilla Pro S600, specieresten e.d. verwijderen. Schuren, plaatselijk repareren met Componex WR Fast en waar nodig schraal plamuren.

Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss

Waar nodig laagdikte herstellen, geplamuurde plaatsen voorlakken met Rubbol BL Safira.

Het geheel afwerken met Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss.

Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars)

Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.

Plaatselijk bijwerken met Rubbol BL Unifill of Rubbol BL Primer.

Afwerken door middel van spuiten met Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss.

Opmerkingen

Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals b.v. PVC-tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen!

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax: 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.