



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

TECHNISCHE FICHE

AQUAPAD

PRODUCTBESCHRIJVING

Ciranova Aquapad is een watergedragen kleurbeits op basis van micro pigmenten voor het aankleuren van alle houtsoorten voor binnengebruik. Aquapad geeft het hout een gelijkmatig uitzicht en doet de houtnerf tot zijn recht komen. Door zijn speciale samenstelling en het gebruiksgemak is de Aquapad uitermate geschikt voor het aankleuren van grote oppervlaktes met een boenmachine.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR	BESCHIKBAAR IN 16 KLEUREN
VASTE STOFGEHALTE	AFHANKELIJK VAN HET KLEUR
DENSITEIT	AFHANKELIJK VAN HET KLEUR
VISCOSITEIT	+/- 11" DIN 4 BIJ 20°C

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 120 tot 150. Na het schuren dient men het schuurstof zorgvuldig te verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR GEBRUIK GOED OPROEREN. Het is aangeraden om de gekozen kleur eerst te testen alvorens de volledige oppervlakte te behandelen. Tijdens het gebruik dient men de Aquapad regelmatig op te roeren.

Voor afwerking met een vernis of watergedragen olie (OCULTO of FORTICO) kan men een verharder toevoegen (10% verharder Aquapad). Men kan de Aquapad ook eerst fixeren met Hardwaxoil Magic of UNICO (Clear, Naturel of Naturel wit).

Indien men de verharder toevoegt dient men rekening te houden met een potlife van +/- 3 uur. Het is aangeraden om enkel tussen te schuren na het aanbrengen van de eerste beschermlaag. Indien men gaat tussenschuren na het aanbrengen van de Aquapad bestaat het risico op kleurverschil.

Aquapad dient men egaal aan te brengen met een boenmachine. Indien men Aquapad eerst aanbrengt met een rol of borstel kan men deze nadien egaliseren met een boenmachine (witte of beige pad), doek of droge borstel. Gebruikte pads mogen niet op de vloer blijven liggen om kleurverschillen te voorkomen.



DROOGTIJD

- Droog na +/- 3 à 4 uur.

Afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.



UITSTRIJKVERMOGEN

10 - 15 m²/liter afhankelijk van de houtsoort, voorbereiding van het hout en applicatie.

NABEHANDELING

Na droging moet de Aquapad beschermd worden met een Ciranova olie, vernis of was.

PRODUCTINFORMATIE

Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Aquapad is niet vorstbestendig. Roestvrij materiaal gebruiken. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst te testen!