



1L

TECHNISCHE FICHE

Parketlak UA

PRODUCTBESCHRIJVING

Parketlak UA is een één-componenten polyurethaan vernis op solventbasis. Parketlak UA is speciaal ontwikkeld voor het beschermen van houten vloeren die intensief gebruikt worden zoals commerciële ruimtes. Er kan ook nog een verharder worden toegevoegd om de chemische en mechanische bestendigheid te verhogen.

TECHNISCHE GEGEVENS

VERDUNNING	WHITE SPIRIT
VASTE STOFFEN	+/- 52% IN GEWICHT
VISCOSITEIT	+/- 150-200 SEC - DIN 4
GLANSGRADEN	MAT, SATIJS, GLANZEND

VOORBEHANDELING

Het te behandelen oppervlak moet proper zijn. Indien nodig moet men de vloer eerst schuren en ontvetten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de vernis aan met een borstel of rol. Het is aangeraden om 3 lagen aan te brengen. Tussenschuren tussen de verschillende lagen met korrel 180. Om een nog beter resultaat te bekomen, kan men een verharder aan de vernis toevoegen (5%). Meng de harder in de vernis en laat 15 minuten rusten. Na het mengen met de verharder is de potlife +/- 4 uur. Nadien kan men het product niet meer gebruiken.



DROOGTIJD

- Stofvrij na +/- 1 uur
- overlakbaar na 8 uur
- belastbaar na 24u

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de temperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 8-10 m²/liter per aangebrachte laag.

NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud kan u onze Hard Floor Fresh gebruiken. Indien er vlekken moeten verwijderd worden kan u de Hard Floor Cleaner gebruiken.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be