

Capaplex

WATERVERDUNBAAR SPECIAAL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR BINNEN EN BUITEN.



Materiaal

Toepassing

Capaplex is een met water te verdunnen, kleurloos dispersievoorstrijkmiddel voor het nivelleren van sterke of ongelijkmatig zuiging van goed hechtende ondergronden. Bijzonder geschikt voor cellenbeton. Bij het aanbrengen van plastische afwerklagen wordt de "open tijd" door toevoeging van Capaplex aanmerkelijk verhoogd.

Eigenschappen

- Weerbestendig
- Geurvriendelijk
- Milieusparend
- Met water te verdunnen
- Verstevt de ondergrond
- Helder transparant

Materiaalbasis

Met water te verdunnen en gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

10 liter.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Vorbereitung van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond het technische informatieblad Nr. 650 "Ondergrond en hun voorbehandeling".

Verdunnen

Uitsluitend met water verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Op een normaal zuigende ondergrond Capaplex verdunnen met 1-2 delen water. Voor het voorstrijken van zuigende oppervlakken met 3-4 delen water verdunnen. Indien nodig tweemaal voorstrijken. Op onbehandeld cellenbeton Capaplex met 3 delen water verdunnen.



Verbruik	Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 50-200 ml/m².
Verwerkingsomstandigheden	Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Droogtijd	Minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C voor omgeving en ondergrond. Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Capaplex aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat. Capaplex kan ook airless verspoten worden. Airless spuitapparaat: Spuithoek: 60° Nozzle: 0,029" Druk: 50 bar
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Attentie	Capaplex niet gebruiken op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat polyvinylacetaat-dispersie, water, filmvormers, additieven en conserveermiddel (Methyl-/Benzisothiazolinon).
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technisch informatiebladnr. 656 · Edition: april 2018

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be