

Indeko-W

Matte en schrobvaste binnenmuurverf, speciaal voor toepassing in natte ruimten.



Materiaal

Toepassing

Hoogwaardige, schrobvaste muurverf voor muren en plafonds; toe te passen als speciale muurverf in vochtige ruimten zoals: brouwerijen, melkfabrieken, slachterijen, conservenfabrieken; en ter bevordering van de hygiëne in badkamers en keukens.

Eigenschappen

- met water te verdunnen
- reukarm
- waterdampdoorlatend, $\mu_d < 0,1$ m
- geschikt voor toepassing in natte ruimten
- zeer gemakkelijk te verwerken
- natte slijtage klasse 2

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Wit.

Indeko-W kan op kleur worden gebracht met maximaal 5% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden. Bij afname van tenminste 100 kg in één kleur is Indeko-W af fabriek op kleur te leveren.

Indeko-W is via het ColorExpress-systeem in de meest gangbare kleurenwaaiers op kleur te maken tot een reflectiewaarde van maximaal 70. Vooraf op kleurexactheid controleren. Bij verwerking op aansluitende vlakken altijd gebruik maken van product één charge.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

- | | |
|---------------------------|--|
| ■ Natteslijtage: | Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778 |
| ■ Dekking: | Klasse 2, bij een verbruik van 6 m²/l of 150 ml/m² |
| ■ Maximale korrelgrootte: | fijn (< 100 µm) |
| ■ Soortelijke massa: | ca. 1,5 g/cm³ |

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	–	–	–
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen. Minerale pleisterlagen Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix. Gips- en spuitpleisters Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix. Gipsbouwplaten Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Gipskartonplaten Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra. Beton Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Cellenbeton Voorstrijken met CapaTex Fix. Kalkzandsteen of baksteen Zonder voorbehandeling schilderen. Goed hechtende verflagen Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer. Niet goed hechtende verflagen Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharspleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix. Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel Zonder voorbehandeling schilderen. Niet goed hechtend behang Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix. Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.
Verwerkingsmethode Opbouw van het verfsysteem	Hout en houtachtige oppervlakken Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen. Kleine beschadigingen Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken. Aanbrengen met kwast of roller. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Voorbehandeling Met schimmel besmette oppervlakken na het schoonmaken behandelen met een toegelaten schimmeldodend middel. Na goed drogen volgt de voorstrijklaag of impregneerlaag zoals aangegeven bij de desbetreffende ondergrond. Grond- of tussenlaag Indeko-W, verdund met maximaal 10% water. Afwerklaag Indeko-W, verdund met maximaal 5% water. Verbruik Vanaf 150 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Indeko-W altijd royaal aanbrengen en gelijkmatig verdelen. De aangegeven hoeveelheden zijn minimum hoeveelheden. Deze dienen tenminste te worden aangehouden.

Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Attentie	Niet over te schilderen met olie- of alkydverven. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. In ruimten, waar levensmiddelen worden opgeslagen of verwerkt, mogen geen oplosmiddelhoudende verfproducten worden toegepast. Daarom als voorstrijkmiddel oplosmiddelvrije OptiGrund E.L.F. gebruiken. De ruimten na behandeling met Indeko-W minstens 3 dagen ventileren voor deze in gebruik te nemen. In combinatie met koperzouten kan Indeko-W tot bruinverkleuring leiden. Vraag in voorkomende gevallen advies aan de accountmanager van Caparol in uw regio.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamate) (CAS-Nr. 55406-53-6), Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1). Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, bus- en filmconserveermiddelen.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl