

**new**  
product



2,5L



KAN EENVOUDIG MET EEN  
ROL WORDEN AANGEBRACHT

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

## TECHNISCHE FICHE

# Hardwaxoil TITAN

## PRODUCTBESCHRIJVING

Hardwaxoil TITAN is een innovatieve olie geschikt voor het afwerken van houten vloeren en meubelen. Hardwaxoil TITAN geeft een goede vulling, zeer natuurlijke bescherming en bezorgt het hout een zeer goede chemische en mechanische weerstand. De Hardwaxoil TITAN heeft een lange open tijd waardoor deze uiterst geschikt is om met een rol aan te brengen. De bestendigheden kunnen nog verbeterd worden door toevoeging van 5% harder UA (optioneel).

## TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 50 SEC (DIN 4MM)
VASTE STOFFEN	+/- 46% IN GEWICHT
DENSITEIT	+/-0.92 KG/L BIJ 20°C
GLANSGRAAD	MATT / SILK / SATIN
KLEUR	KLEURLOOS

## AANWENDING

Bijzonder geschikt voor het inoliën van parket, houten vloeren of meubelen. Bezorgt uw parket een erg natuurlijk uitzicht en laat zich gemakkelijk herstellen.

## VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100-120 en het schuurstof zorgvuldig verwijderen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Vóór gebruik goed schudden en oproeren. Men kan de HARDWAXOIL TITAN eenvoudig aanbrengen met een rol (microvezel 6mm is aangeraden). Eventueel kan men gebruik maken van een boenmachine (beige of witte pad), een kwast, of vod.

Voor harde houtsoorten zoals eik zijn minstens 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. Voor exotische houtsoorten dient men de Hardwaxoil TITAN vooraf te testen.

Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova<sup>®</sup> geraadpleegd worden.



## DROOGTIJD

Overschilderbaar na +/- 8 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.



## UITSTRIJKVERMOGEN

Met rol : +/- 35-40g/m<sup>2</sup> | 25-30 m<sup>2</sup>/liter per laag

Met boenmachine: +/- 20g/m<sup>2</sup> | 40-50 m<sup>2</sup>/liter per laag

## ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova<sup>®</sup> aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova<sup>®</sup>. Bij zware vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova<sup>®</sup> gebruikt te worden.

OPGELET: De Hardwaxoil TITAN is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 2 jaar in originele en ongeopende verpakking.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte voden en pads onderdompelen in water. Wij raden aan de Hardwaxoil TITAN te gebruiken als eindlaag op de aangekleurde Hardwaxoils, Hardwaxoil Magic & UN1CO. LET OP: bij donkere kleuren is er een langere droogtijd vereist.

Kleuroliën moeten steeds getest worden alvorens het volledige oppervlak te behandelen. Voor het reinigen van het gebruikte gereedschap kunt u de Reinigingsthinner Ciranova gebruiken.