

Alphacryl Easy Spray

04438

Verspuitbare, matte, schrobvaste, watergedragen, gladde muur- en plafondverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Hoge dekkracht (in één arbeidsgang dekkend aan te brengen).
Mat.
Zeer geschikt voor licht zuigende en egale ondergronden.
Lange open tijd.
Uitstekende vloeiing.
Watergedragen.
Geurarm; ruimten zijn na het spuiten direct te gebruiken.
Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 2.
Zeer weinig overspray en nevelvorming.
Kant-en-klaar product; perfect ingesteld voor spuitapplicatie.
Zeer gemakkelijk te verwerken.

Toepassing

Geschikt voor zowel muren als plafonds.
Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.
Zeer geschikt voor licht zuigende en egale ondergronden. Tevens zeer geschikt voor muren en plafonds die voorzien zijn van een spuitpleister (Spack).

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden

Met airmix spuitapparatuur + compressor voor luchtondersteuning.
Bij voorkeur Wagner SF23 aircoat, Wagner SF27 aircoat, Wagner SF 31 aircoat.

Airless spuitapparatuur

Verdunning: geen.
Spuitdruk: 80-120 bar.
Aanbevolen spuittips:
Graco: LP 517 of 519 spuittip RAC X LP TIP
Wagner: HEA Protip 5-17

Verwerkingsgegevens

Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.
Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt.
Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden.

Easy Spray

Spuitdruk: ca. 180 bar.
Luchtondersteuningsdruk: ca. 3-4 bar.
Compressor luchtvoorraad: minimaal 6 l.
Nozzle type aircoat 15-40 = spuitopening 0,015 inch of
17-40 = spuitopening 0,017 inch.
Spuihoek 40°.
Aircoat luchtkap: blauw.
Pistoolfilter: geel (mesh 100).

Reiniging gereedschap *Theoretisch rendement*

Met water.
Ca. 6 m²/l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt
Wettelijke voorschriften

Productveiligheidsblad

> 100°C.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad
Structuur
Afleveringsviscositeit
Dichtheid
Vaste stofgehalte
Droging bij 20°C/65% RV

Dekvermogen

Was- en schrobvastheid

Vergelingsweerstand
Overschilderbaarheid

Mat.
Glad.
55-60 dpa.s/20°C.
Ca. 1,52 kg/dm³.
Ca. 33 vol.%.
Stofdroog na: ca. 2 uur.
Overschilderbaar na: 8 uur.
Goed; met airmix spuitapparatuur wordt doorgaans in één bewerking een goede dekking verkregen; zo nodig eerst voornevelen.
Bestand tegen schrobben en wassen met water waaraan loogvrije reinigingsmiddelen zijn toegevoegd. Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 2.
Niet vergelend.
Goed overschilderbaar met dispersieverven.

Verdere informatie

Verpakking
Houdbaarheid

Kleurassortiment

10 liter.
In onaangebroken verpakking is het materiaal 12 maanden houdbaar.
Koel en vorstvrij bewaren.
Wit en lichte kleuren.

Breeam

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Alphacryl Easy Spray gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	1 g/l

Systemen

Voorbehandeling

Onbehandelde ondergronden

De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.

Beton

De op het beton aanwezige (poederende) slijmhuide volledig verwijderen door afborstelen.

Baksteen

Eventuele zoutuitslag droog afborstelen. Bij erg grove steensoorten eerst een proefvlak spuiten om dekking binnen de poriën te testen.

Board, gips- en spaanplaat

Na de voorbehandeling:

Spijker gaatjes e.d. vullen met Polyfilla Pro F220.

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen

Geheel wassen met Polyfilla Pro S600.

Glanzende olie- en alkydharsmuurverven goed mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Poederende verflagen impregneren met Alpha Fix.

Hardboard

Eventuele hechtingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten en/of schuren.

Gipsgebonden ondergronden

Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig, droog en voldoende hard te zijn.

Zuigende ondergronden

Voorstrijken met Alpha Aquafix.

Enigszins poederende ondergronden

Impregneren met Alpha Fix. Alpha Fix zodanig aanbrengen dat geen glanzend laagje ontstaat; in sommige gevallen kan dit worden bereikt door te verdunnen met terpentine.

Afwerking

Na de voorbehandeling dekkend afwerken met Alphacryl Easy Spray.

Opmerkingen

Alphacryl Easy Spray is niet toepasbaar als afwerking van de Alpha glasweefselssystemen. Hiervoor wordt Alplatex met rolapplicatie geadviseerd.

Voor een snellere droging kan een bouwdroger in de te spuiten ruimte geplaatst worden.

Indien donkere kleuren gewenst zijn, dan kan men hiervoor Alplatex SF gebruiken. Zie voor verdunningsadvies het documentatieblad van Alplatex SF.