

Capacryl Aqua PU-Satin

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten.



Materiaal

Toepassing	Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak voor kras- en stootvaste laklagen, binnen en buiten. Capacryl Aqua PU Satin vloeit goed en dekt uitstekend. Geschikt als afwerking op maatvast houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal.
Eigenschappen	■ reukarm ■ eenvoudig te verwerken ■ blokvast ■ zeer goed kras- en stootvast ■ waterdampdoorlatend ■ bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen ■ natte slijtage conform DIN EN 13300: klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778) ■ geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3 ■ bestand tegen desinfecteermiddelen
Materiaalbasis	Polyurethaan-acrylaatdispersie
Verpakking	500 ml, 1 en 2½ liter
Kleur	Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem. Bij donkere, intensieve kleuren kan in sommige gevallen lichte pigmentafgifte ontstaan. Bij toepassing van minder goed dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Kleurvast conform BFS Nr. 26: Bindmiddel: klasse A Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)
Glansgraad	Zijdemat
Opslag	Koel en goed gesloten bewaren. In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,0 - 1,3 g/cm³ ■ Drogelaagdikte: ca. 35 µm bij 100 µm natte laagdikte.
Product-nr.	052



www.blauer-engel.de/uz12a



Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden

Geground hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.

Hout:

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswollen verwijderen.

Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua PU Primer of Capacryl Aqua UniPrimer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

IJzer, staal:

IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren).

Zink, Hard-PVC:

Reinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium, koper:

Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.

Verflagen:

Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuiten:

	Ø nozzle	sputdruk	luchtdruk	verdunnen
Airless	0,008 – 0,015 inch	200 bar	–	max. 5 %
Airmix/Aircoat	0,011 – 0,013 inch	120 bar	2,5 bar	max. 5 %
Lagedruk	1,8 – 2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 15 %
Hogedruk	2,0 – 2,5 mm	–	2 – 3 bar	max. 15 %

Verwerking:

Capacryl Aqua PU Satin aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat.

Voor gebruik goed doorroeren en zonodig de tussenlaag met max. 5–15 % water verdunnen.

Gebruik voor een fraai eindresultaat het juiste gereedschap.

Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond	Toepassing	Voorbehandeling ondergrond		Grondlaag	Tussenlaag	Afwerklaag
Hout	binnen	reinigen - schuren	–	Capalac Aqua MultiPrimer	Capacryl Aqua - MultiPrimer - PU-Gloss/PU-Satin ²⁾	Capacryl Aqua PU-Gloss/PU-Satin ³⁾
Maatvast houtwerk	buiten	reinigen - schuren	–	Capalac Aqua MultiPrimer ¹⁾		
IJzer, staal	binnen	ontroesten-reinigen	–	Capalac Aqua MultiPrimer		
	buiten	ontroesten/reinigen	–	2 x Capalac SpeedPrimer		
Zink	binnen/ buiten	Reinigen met ammoniakalkisch reinigingsmiddel en schuren	–	Capacryl Aqua Uniprimer		
Aluminium/koper	binnen/ buiten	Reinigen met nitroverdunder en nawassen met water.	–	Capacryl Aqua Uniprimer		
Hard-PVC	binnen/ buiten	Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren	–	Capacryl Aqua Uniprimer		
Goed hechtende verflagen	binnen/ buiten	reinigen - schuren	Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.	Capacryl Aqua Uniprimer		

* Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.

1) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
2) De tussenlaag moet in kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een grondkleur aangegeven om een goede dekking zeker te stellen. Deze kleur kan van de gekozen eindkleur afwijken.
3) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik	Ca. 100–120 ml/m ² per laag. De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.			
Verwerkingsomstandigheden	Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: ■ minimaal 8 °C (de ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 10 °C en 25 °C) ■ relatieve luchtvochtigheid ≤ 70 %			
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid	stofdroog	overschilderbaar	doorgedroogd
	na uren	1–2	10–12	48
Reinigen gereedschap	Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd. Gereedschap na gebruik met water reinigen.			

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, polyurethaan-polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, glycol, glycolether, esteralcohol, additieven, conserveermiddel (benzisothiazolon, methylisothiazolon, mengsel CIT/MIT (3:1))

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl