

# TriMaXX Primer-plus

Grondlak voor houten oppervlakken buiten.



## Materiaal

Toepassing

Zijdeglanzende grondlak voor behandelde en onbehandelde houten oppervlakken buiten.

Eigenschappen

- goed vullend vermogen
- zeer goede vloeïing
- kan twee seizoenen "overstaan"
- goede doordroging
- goed te schuren
- hecht uitstekend

Materiaalbasis

Alkydhars

Verpakking

- 1 en 2½ liter

Kleur

Wit en kleur.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Vóór de verwerking de kleur controleren.

Glansgraad

Ca. 25 G.U.

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. Maximaal 1 jaar houdbaar.

Technische eigenschappen

Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

- Soortelijke massa: ca. 1,35 g/cm<sup>3</sup>
- Vastestofgehalte: ca. 65 vol. %
- Drogelaagdikte: ca. 48 µm bij een natte laagdikte van 80 µm
- Viscositeit: Ca. 93 K.U. bij 20 °C

Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

| binnen 1                                                | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| –                                                       | –        | –        | +        | +        |
| (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt |          |          |          |          |



## Verwerking

| Geschikte ondergronden         | <p>De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.</p> <p>Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13 % en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen.</p> <p>Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------------|-----|-----|----|---------------------|-----|---|----|
| Vorbereiding van de ondergrond | <p><b>Voorbehandeling hout</b><br/>Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.</p> <p><b>Hout, ongeschilderd</b><br/>Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer-plus. Vette tropische houtsoorten goed ontvetten.</p> <p><b>Hout, geschilderd</b><br/>Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen. Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.</p> |           |                  |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| Verwerkingsmethode             | <p>Verwerking:<br/>Afhankelijk van de aard van de ondergrond de daarvoor geschikte voorbehandeling uitvoeren.</p> <p>Voor het gebruik TriMaXX Primer-plus goed doorroeren. Zonodig met max. 5% terpentine op strijkdikte brengen.<br/>Vóór de verwerking de kleur controleren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| Verbruik                       | <p>Ca. 80-100 ml/m² per laag<br/>De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| Verwerkingsomstandigheden      | <p><b>Omgeving- en ondergrondtemperatuur:</b><br/>Minimaal 0 °C.<br/>Toe te passen tot een relatieve luchtvochtigheid van 85 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| Droogtijd                      | <table><tr><th>na uren</th><th>stofdroog</th><th>kleefvrij</th><th>overschilderbaar</th></tr><tr><td>bij 20°C en 65% R.V.</td><td>1,5</td><td>3,5</td><td>16</td></tr><tr><td>bij 5°C en 90% R.V.</td><td>2,5</td><td>5</td><td>24</td></tr></table> <p>Te hoge laagdikten vertragen de droging.<br/>Bij gebruik van waterverdunbare lakken moet een droogtijd van 2 tot 3 dagen worden aangehouden omdat in de grondlaag nog oplosmiddel aanwezig kan zijn wat blaasvorming kan veroorzaken.</p>                                                                                                                                     | na uren   | stofdroog        | kleefvrij | overschilderbaar | bij 20°C en 65% R.V. | 1,5 | 3,5 | 16 | bij 5°C en 90% R.V. | 2,5 | 5 | 24 |
| na uren                        | stofdroog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kleefvrij | overschilderbaar |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| bij 20°C en 65% R.V.           | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,5       | 16               |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| bij 5°C en 90% R.V.            | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 24               |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |
| Reinigen gereedschap           | <p>Na gebruik met terpentine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |           |                  |                      |     |     |    |                     |     |   |    |

## Verwijzingen

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) | <p><b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b></p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.</p>                                                                                                                                 |
| Afval                                                    | <p>Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| EU-grenswaarde VOS                                       | <p>De grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is max. 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOS.</p>                                                                                                                                                                       |
| Technisch advies                                         | <p>Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.</p> |
| Servicecentrum                                           | <p><b>DAW NEDERLAND B.V.</b></p> <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00<br/>Fax: (+31) (0)33 247 50 12<br/>e-mail: info@dawnederland.nl</p> <p>Kijk ook op <a href="http://www.dawnederland.nl">www.dawnederland.nl</a></p>                                                                 |