

# IndekoGeo

Premium binnenmuurverf met een bindmiddel op basis van 100 % herwinbare grondstoffen. Voor zeer matte oppervlakken.



## Materiaal

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing               | <p>Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Deze oplosmiddelvrije muurverf laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken, heeft een hoog rendement en is bovendien vrij van conserveermiddelen. IndekoGeo heeft een bijzonder goede dekking (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur. IndekoGeo is zeer geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden.</p> <p>Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafe's, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met IndekoGeo omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.</p>                                               |
| Eigenschappen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bindmiddel op basis van 100% herwinbare grondstoffen</li> <li>■ verpakking van gerecycled materiaal</li> <li>■ conserveermiddelvrij</li> <li>■ reuk- en emissiearm</li> <li>■ eenvoudig te verwerken</li> <li>■ zeer goed bij te werken</li> <li>■ superieure dekking</li> <li>■ extreem wit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiaalbasis           | Dispersie op basis van herwinbare grondstoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpakking               | ■ <b>5 en 12,5 liter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleur                    | <p>Wit en kleur</p> <p>IndekoGeo is met het ColorExpress-systeem op kleur te maken in kleuren uit vele kleurenwaaiers. Kleur voor gebruik altijd controleren.</p> <p>IndekoGeo is ook aan te kleuren met CaparolColor of AmphiColor mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Wanneer IndekoGeo op kleur wordt gemaakt is het niet meer gegarandeerd conserveermiddelvrij. Wordt op kleur gemaakt met Histolith Volltonfarben (max. 20 %) dan blijft de muurverf conserveermiddelvrij.</p> <p>Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.</p> |
| Glansgraad               | Extreem mat (volgens DIN EN 13 300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opslag                   | Koel maar vorstvrij bewaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technische eigenschappen | <b>volgens DIN EN 13 300:</b> Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

- Natteslijtage: Klasse 1, is schrobvast volgens DIN 53778
- Dekking: Klasse 1, bij een verbruik van 8 m<sup>2</sup>/l of 125 ml/m<sup>2</sup>
- Maximale korrelgrootte: fijn (< 100 µm)
- Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>

| binnen 1                                                | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| +                                                       | +        | –        | –        | –        |
| (-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt |          |          |          |          |

## Verwerking

Geschikte ondergronden  
Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

**Minerale pleisterlagen** (drukvastheid minimaal 2 N/mm<sup>2</sup> conform DIN EN 998-1)  
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

**Gips- en spuitpleisters** (drukvastheid minimaal 2 N/mm<sup>2</sup> conform DIN EN 13279)  
Vorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

### Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

### Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix.  
Vorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

### Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

### Cellenbeton

Vorstrijken met CapaTex Fix.

### Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk

Zonder voorbehandeling schilderen.

### Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

### Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.  
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

### Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

### Ongeschilderd ruhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel

Zonder voorbehandeling schilderen.

### Niet goed hechtend behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

### Oppervlakken met schimmel

Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

### Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

### Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingsmethode         | <p>Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparaat.</p> <p><b>Airless spuitapparaat</b><br/>           spuithoek: 50°<br/>           nozzle: 0,018-0,021"<br/>           druk: 150-180 bar<br/>           Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.</p>                                                                                                                                                      |
| Opbouw van het verfsysteem | <p>Een volle, gelijkmatige laag IndekoGeo aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.</p> <p>Op een contrastrijke ondergrond een grondlaag aanbrengen verdund met maximaal 10 % water. Op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.</p>                                                                                                                          |
| Verbruik                   | <p>Ca. 125 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verwerkingsomstandigheden  | <p>Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Droogtijd                  | <p>Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.<br/>           Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.</p>                                                                                                                                                                                     |
| Attentie                   | <p>Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparaat goed doorroeren.<br/>           Bij donkere kleuren kunnen mechanische belastingen tot lichte strepen leiden. Op te belasten vlakken in donkere kleuren een extra laag PremiumColor aanbrengen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.</p> |

## Verwijzingen

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaat                                              | <p>Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) | <p><b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b></p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.</p>                                                                                                                                 |
| Afval                                                    | <p>Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| EU-grenswaarde VOS                                       | <p>De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat &lt;1 g/l VOS.</p>                                                                                                                                                                           |
| Inhoudstoffen                                            | <p>Polystyreenacrylaathars, alkaliwaterglas, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven.</p>                                                                                                                                                                          |
| Technisch advies                                         | <p>Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.</p> |
| Servicecentrum                                           | <p><b>DAW NEDERLAND B.V.</b></p> <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00<br/>           Fax: (+31) (0)33 247 50 12<br/>           e-mail: <a href="mailto:info@dawnederland.nl">info@dawnederland.nl</a></p> <p>Kijk ook op <a href="http://www.dawnederland.nl">www.dawnederland.nl</a></p> |

## Technisch informatiebladnr. 950 · Edition: april 2020

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

**DAW Nederland B.V.** · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl) · email [info@dawnederland.nl](mailto:info@dawnederland.nl)

**DAW Belgium BVBA/SPRL** · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · [www.caparol.be](http://www.caparol.be) · email [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)