

# Trocknungsbeschleuniger

Drogingsversneller waardoor de verflaag sneller bestand is tegen regen.



## Materiaal

### Toepassing

Trocknungsbeschleuniger (drogingsversneller) is een aanvullend product voor de buitenmuurverf Caparol Muresko Silacryl en het voorstrijkmiddel Capagrund Universal.

Aanvullend product in de winterperiode in Muresko SilaCryl® en Capa Grund Universal bij een verwerkingstemperatuur tussen de 1 °C en ca. 10 °C. Wordt Trocknungsbeschleuniger toegevoegd dan is de verflaag na ca.1 uur bestand tegen regen.

### Verpakking

750 ml

### Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.

Trocknungsbeschleuniger is beperkt houdbaar. Lees de aanwijzingen op de verpakking.

### Technische eigenschappen

■ Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

| binnen 1                                                | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| –                                                       | –        | –        | +        | +        |
| (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt |          |          |          |          |

## Verwerking

### Materiaalbereiding

#### Dosering:

Een flacon Trocknungsbeschleuniger per verpakking toevoegen en tot een homogene massa doorroeren.

Bij producten in kleur eerst de kleurpasta doseren en mixen voordat de Trocknungsbeschleuniger wordt toegevoegd.

### Mengverhouding

Per 10 l MureskoSilacryl of CapaGrund Universal wordt 750ml (1 flacon) Trocknungsbeschleuniger toegevoegd.

### Opbouw van het verfsysteem

De verwerkingsvoorschriften van het toe te passen product waaraan de Trocknungsbeschleuniger is toegevoegd in acht nemen. Eventueel aanwezige schimmel- of algenaangroei volgens voorschrift verwijderen.

### Verbruik

750 ml per 10 l verpakking.

Trocknungsbeschleuniger heeft een verdunnende werking waardoor de consistentie van de verf iets verandert. Houdt hier rekening mee.

### Verwerkingstijd

Materiaal waaraan Trocknungsbeschleuniger is toegevoegd moet binnen 8 uur verwerkt worden.



|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingsomstandigheden | De minimaal temperatuur tijdens verwerking en droogfase moet liggen tussen 1 °C en 10 °C voor omgeving en ondergrond. De ondergrond moet droog en vrij van ijs zijn. Raadpleeg het technisch Informatieblad van het toe te passen product. |
| Droogtijd                 | Bij een temperatuur van 1 °C tot 10 °C na 1 uur door regen te belasten. Volledig droog na 6 uur en over te schilderen na 12 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.                                    |
| Reinigen gereedschap      | Met water reinigen.                                                                                                                                                                                                                        |

## Verwijzingen

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) | <b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.                                                                                                                                                                                               |
| Afval                                                    | Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.                                                                                                                                                                                                                     |
| EU-grenswaarde VOS                                       | De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/g) is 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. < 1 g/l.                                                                                                                                                    |
| Inhoudstoffen                                            | Polyacrylaathars, water, additieven, conserveermiddel.                                                                                                                                                                                                                       |
| Technisch advies                                         | Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag. |
| Servicecentrum                                           | <b>DAW NEDERLAND B.V.</b><br><br>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00<br>Fax: (+31) (0)33 247 50 12<br>e-mail: <a href="mailto:info@dawnederland.nl">info@dawnederland.nl</a><br><br>Kijk ook op <a href="http://www.dawnederland.nl">www.dawnederland.nl</a>                         |

### Technisch informatiebladnr. 143 · Edition: januari 2020

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

**DAW Nederland B.V.** · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl) · email [info@dawnederland.nl](mailto:info@dawnederland.nl)

**DAW Belgium BVBA/SPRL** · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · [www.caparol.be](http://www.caparol.be) · email [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)