



## Herbol Classic Innenweiss Color

Matte zeer goed dekkende binnenmuurverf

### I. Productomschrijving

#### Productomschrijving

Korte omschrijving

Matte binnenmuurverf op basis van een polyvinylacetaatdispersie.

### II. Eigenschappen

#### Eigenschappen

Belangrijkste eigenschappen

- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Mat uiterlijk
- Geurarm
- Afwasbaar, klasse 3 volgens DIN EN 13300
- Goede dekkraft, klasse 2 volgens DIN EN 13300
- Gemakkelijke verwerking
- Uitstekende witheid (ready mixed wit)
- Lange open tijd
- Snelle droging
- Toepasbaar op glasweefselbehang
- Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote oppervlakken

### III. Toepassing

#### Toepassing

Ondergronden

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten e.d. Tevens geschikt voor toepassing op glasweefselbehang.

Toepassing

Als wasvaste afwerking voor binnenmuren en plafonds. Matte afwerklaag voor grote oppervlakken.

## IV. Technische kenmerken

| Technische kenmerken    |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Dichtheid               | Ca. 1,52 kg/l.                                 |
| Bindmiddel              | Polyvinylacetaatdispersie.                     |
| Glansgraad              | Mat.                                           |
| Pigment                 | Rutiel Titaandioxide en speciale vulstoffen.   |
| Schrobvastheidsklasse   | Afwasbaar, klasse 3 volgens DIN EN 13300.      |
| Dekkrachtklasse         | Goede dekkraft, klasse 2 volgens DIN EN 13300. |
| Vaste stofgehalte       | Volume ca. 40%. Gewicht ca. 61%.               |
| Leverbaar in de kleuren | Wit en mengbaar in vrijwel alle kleuren.       |

## V. Verwerkingsgegevens

| Verwerkingsgegevens                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingscondities               | Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C.<br>Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.                                                                                                                                                         |
| Verwerkingsmethoden/gereedschap    | Kwast, roller en airless spuitapparatuur.                                                                                                                                                                                                  |
| Overschilderbaar                   | Na 2-3 uur.                                                                                                                                                                                                                                |
| Reiniging gereedschap              | Met water.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Theoretisch rendement              | Ca. 7 m <sup>2</sup> /l per laag op een gladde ondergrond.<br>Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak. |
| Spuitgegevens airless              | Druk 160-180 bar. Nozzel: 0,017 - 0,019 inch. Spuithoek ca. 50°.<br>Verdunnen met ca. 10% water.                                                                                                                                           |
| Praktische verwerkingsinstellingen | Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.                          |

## VI. Systeemopbouw

| Systeemopbouw                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbereitung van de ondergrond | Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie-eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Er moet voor worden gezorgd dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. |
| Voorbehandeling                | Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde lagen verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten.                                                                                                                                                   |
| Grondlaag/voorlak              | Dragend, vast, normaal zuigend pleisterwerk, goed hechtende matte oude lagen zonder grondlaag behandelen met Herbol Classic Innenweiss Color.<br>Poederend, sterk zuigend of poreus pleisterwerk, gipskarton, beton (binnen), kalkzandsteen voorbehandelen met een watergedragen voorstrijkmiddel.                    |

Nicotineaanslag, roet- en vetvlekken met water met daarin een vetoplossend huishoudreinigingsmiddel verwijderen en goed laten drogen. Bij watervlekken de oorzaak wegnemen, vlekken laten drogen en droog afborstelen.

#### Afwerking

Afwerken met één of twee volle lagen Herbol Classic Innenweiss Color.  
Verdund met maximaal 5% water.

## VII. Veiligheid

### Veiligheid

#### Vlampunt volgens ISO 1516

Niet van toepassing.

#### VOS-EU-grenswaarde

EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/a): 30 g/l (2010) dit product bevat <1 g/l VOC.

#### Voorwaarden en wetgeving

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.  
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.  
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

## VIII. Artikelgegevens

### Artikelgegevens

#### Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden.  
Vorstvrij bewaren.

#### Verpakkingen

5 en 12,5 liter.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.  
Postbus  
2170 BA Sassenheim  
T. 071 - 308 34 00  
E [info@herbol.nl](mailto:info@herbol.nl)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.  
Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven.  
Versie januari 2018

[www.herbol.nl](http://www.herbol.nl)

A PRODUCT FROM  
**AkzoNobel**

