DisboADD 905

Versnelt de droging van PU-coatingen

Materiaal

Toepassing	Als toevoeging voor DisboPUR 305 waardoor de coating sneller uithardt en overgecoat kan worden.
Eigenschappen	Versnelt het uitharden, verkort de wachttijd tussen de lagen en is sneller mechanisch te belasten.
Verpakking	6 x 40 ml kunststofflacons per karton
Kleur	Transparant
Opslag	Koel, droog en vorstvrij bewaren. In originele, gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
Technische eigenschappen	Vaststestofgehalte: 100 % ■ Soortelijke massa: ca. 1,05 g/cm³

Verwerking

	Voor soort van ondergrond en de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad DisboPUR 305 raadplegen.
Materiaalbereiding	De drogingsversneller in de juiste dosering aan het basismateriaal (A) van de DisboPUR 305 toevoegen en grondig mengen met een langzaam draaiend roerwerk (max. 400 toeren). Daarna de verharder (B) toevoegen aan de massa en grondig mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een schoon vat (omtoppen) en nogmaals mengen.
Mengverhouding	Max. 1 verpakking á 40 ml DisboADD 905 op 10 kg DisboPUR 305
Opbouw van het verfsysteem	Raadpleeg het Technische Informatieblad DisboPUR 305.
Verwerkingsomstandigheden	**Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:** Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.



Droogtijd

Droogtijd		Bij 10 °C	Bij 20 °C
Regenvast	zonder toevoeging	20 uur	12 uur
	met 1 verpakking DisboADD 905	5 uur	4,5 uur
Te belopen	zonder toevoeging	30 uur	18 uur
	met 1 verpakking DisboADD 905	24 uur	7 uur

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere pauzes met DisboADD 499 Reiniger/Verdünner für PU-Harze.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: dibutyltindilauraat

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product is geen EU-grenswaarde van toepassing. Het product bevat max. 10 g/l VOS.

Technisch advies

Niet alle in de praktijk vookomende ondergronden en bijbehorende verwerking kunnen in dit informatieblad opgenomen worden. Indien ondergronden behandeld moeten worden die niet in dit informatieblad voorkomen, dan zijn we graag bereid om een gedetailleerd, objectgebonden advies te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be